

**CN-1M Cartridge** je teplotně a chemicky vysoce odolný dvoukomponentní povlak na bázi ultramoderní hybridní novolak epoxidové pryskyřice s High-Tech plnivem silanizovaných mikro částic. V kartušovém provedení je produkt vhodný zejména pro malé plochy, špatně přístupná místa nebo opravy.



### ANWENDUNGSGEBIETE

- Vnitřní a vnější povlaky pro opravy, povlakování obtížně přístupných míst a malých ploch, kupř. pro:
  - skladovací nádrže na surovou ropu, uhlovodíky, chemikálie
  - speciální nádrže na močovinu, bio oleje
  - fermentory bio plynu
  - potrubí pro ropu a plyn



### VLASTNOSTI A VÝHODY

- vynikající chemická odolnost
- vysoká odolnost proti korozi a otěru na různých podkladech
- trvalá odolnost při teplotách až do 150 °C (v závislosti na médiu)
- vysoký obsah pevných látek
- po použití znovu uzavíratelné, zbytkové množství použitelné po dobu nejméně 6 měsíců
- kratší doby aplikace, odpadá míchání
- povlakování ve studeném stavu (20°C) možné
- chyby při míchání jsou vyloučeny
- přenosnost – lehké, přenositelné dispenzory

### TECHNICKÉ INFORMACE

Barevný odstín	černá
Lesk	satén
Obsah sušiny	98 % (± 1 %)
Pevnost v ohybu	44 MPa (ASTM D790)
Chemická odolnost	vynikající
Odolnost proti otěru	48 mg (ASTM D4060)
Adheze	41 MPa na oceli (ASTM D4541)
Hustota	cca 1,2 g/cm <sup>3</sup>

### APLIKAČNÍ INFORMACE

Metoda aplikace	kartuše 2-K-Mixpack. Aplikovatelné jen pomocí vhodného dispenzoru, lze obdržet od Chesterton International GmbH.
Mísící poměr	3 : 1 na objem, připravené k použití.
Doba zpracovatelnosti	Po použití znovu uzavíratelné, použitelné po dobu nejméně 6 měsíců.
Teplota pro zpracování materiálu	min. 20°C až max. 40°C.
Počet vrstev	V jedné či více vrstvách dle specifikace. Při aplikaci několika vrstev musí být druhá vrstva aplikována „na mokro“! Minimální tloušťka vrstvy 250 µm, maximální tloušťka vrstvy 600 µm na jednu krycí vrstvu (při 20 °C teploty materiálu).

Teoretická spotřeba	Tloušťka vrstvy suchá	Tloušťka vrstvy mokrá	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /kg
Pro specifické aplikace kontaktujte prosím technický servis Chesterton International GmbH.	250 µm	255 µm	0,31	3,23
	600 µm	612 µm	0,73	1,37

Všechny výše uvedené údaje jsou orientační na základě laboratorních zkoušek a mohou být použity pouze jako vodítko pro specifikace. Spotřebované množství se liší dle podmínek.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Veškeré povrchy před aplikací povlaku musí být čisté, suché a zbaveny nečistot. Příprava podkladu před aplikací musí proběhnout v souladu s ISO 8504:2000. Rozstříky po sváření, svary a ostré hrany musí být před tryskáním zabroušeny nebo zaobleny. Oleje a mastnoty je třeba odmastit v souladu dle SSPC-SP1.SSPC-SP1

<b>Abrazivní tryskání</b>	Aby bylo možné dosáhnout co nejlepší adheze, mělo by být provedeno abrazivní tryskání, na čistotu SA 2,5 dle EN ISO 8501-1 / SSPC-SP 10 a drsnost R; 75-100 µm. Pro další informace kontaktujte, prosím, Chesterton International GmbH.  Povlak je nutné aplikovat dříve než dojde k oxidaci resp. zarezivění podkladu. Pokud k zarezivění dojde, musí se provést přetryskání tak, aby bylo dosaženo výše specifikovaných parametrů. Tryskáním odhalené defekty a nerovnosti je třeba vybrousit, vytmelit nebo vhodným způsobem upravit.
<b>Betonové podklady</b>	Speciální doporučení k přípravě betonových podkladů obdržíte od Chesterton International GmbH.

### APLIKAČNÍ PODMÍNKY

Teplota podkladu musí být minimálně 10°C a minimálně 3°C nad rosným bodem. Relativní vlhkost nesmí překročit 85%. Teplotu a relativní vlhkost vzduchu měřte těsně u podkladu.

### VYTVRZOVACÍ ČASY

Teplota podkladu	Plně vytvrzený	Chemické zatížení	Překrývací časy pro další vrstvu
20 °C	24 hod.	7 dní	Mokrý do mokrého!
25 °C	20 hod.	4 dny	Mokrý do mokrého!
30 °C	18 hod.	3 dny	Mokrý do mokrého!
40 °C	12 hod.	2 dny	Mokrý do mokrého!

### SKLADOVÁNÍ A BALENÍ

Nádoby by měly být skladovány v suchu a chladu < 35 °C za dostatečného odvětrání. Uchovávejte nádoby náležitě uzavřeny.

<b>Velikosti balení</b>	kartuše 1,2 kg. Celkový obsah 1000 ml ve schváleném mísicím poměru.
<b>Trvanlivost</b>	12 měsíců, po otevření je zbytkový obsah 6 měsíců trvanlivý.

### ZÁRUKA KVALITY A KONTROLA

Pro zajištění kontinuální kvality výrobku slouží plán kontrol a inspekcí společnosti Chesterton International GmbH. Vhodné kontrolní přístroje může výrobce rovněž doporučit.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Dodržujte bezpečnostní pokyny na etiketě balení. Před použitím výrobku přečtěte bezpečnostní list. Materiál je určen pro průmyslové aplikace a zpracování profesionálními vyškolenými osobami. Materiál je hořlavý, zamezte kontaktu s jiskrami, plamenem a zdrojem vzplanutí. V prostoru aplikace je zakázáno kouřit. Dbejte nezbytných opatření na ochranu zdraví při práci. Při práci v uzavřených prostorech používejte vhodné respirátory, zajistěte ventilaci a dodržujte platné bezpečnostní předpisy. Zamezte styku s pokožkou a očima.

### VÝLUKA ODPOVĚDNOSTI

Všechny technické informace v tomto technickém listu slouží k popisu materiálu a vychází z laboratorních zkoušek a praktických zkušeností v typických případech. Přesto v individuálních případech může docházet k odlišnostem vlivem okolností mimo naši kontrolu. Obzvláště doporučení ohledně použití a aplikace vyžadují správné skladování a zpracování našeho materiálu. Z důvodu různorodých materiálů, podkladu a odlišných aplikačních podmínek nepřebírá výrobce materiálu žádné záruky za výsledek aplikace ani jinou odpovědnost bez ohledu na právní vztah vycházející z těchto doporučení nebo ústní rady. Uživatel má odzkoušet vhodnost výrobku pro plánované použití. Výrobce si vyhrazuje právo na změny specifikace výrobu. Respektujte práva třetích stran. Prodej a dodávka se řídí našimi všeobecnými obchodními podmínkami. Pracujte vždy s nejnovějším technickým listem výrobku, vyžádejte si u nás aktuální verzi.