

**STP-EP-HV Cartridge** è un rivestimento composito ceramico bi-componente surface tolerant con speciale matrice di legante epossidico che offre eccellente resistenza all'abrasione e protezione dalla corrosione per vari tipi di sottofondi in ambienti aggressivi. Nella versione con cartucce il prodotto è adatto in particolare per superfici di piccole dimensioni, ambiente di difficile accesso o riparazioni.

### CAMPI D'IMPIEGO

- Rivestimento interno ed esterno per riparazioni, rivestimento di ambienti di difficile accesso e superfici di piccole dimensioni, ad es. per:
- Serbatoi di processo e contenitori
  - Serbatoi di stoccaggio per idrocarburi
  - Tubazioni e pipeline
  - Costruzioni offshore e onshore



### INFORMAZIONI TECNICHE

Colore	grigio
Lucentezza	satinato
Solido in volume	ca. 100%
Flessibilità	57 MPa (ASTM D790)
Resistenza chimica	eccellente
Resistenza all'abrasione	53 mg (ASTM D 4060)
Adesione	37 MPa su acciaio (ASTM D4541)
Densità	ca. 1,50 g/cm <sup>3</sup>

### DATI DI APPLICAZIONE

Metodo di applicazione	Cartuccia 2-K-Mixpack. Applicabile solo mediante idoneo dispenser disponibile da Chesterton International GmbH.
Rapporto di miscelazione	3 : 1 per volumi, pronto per l'uso.
Tempo di lavoro	Richiudibile secondo l'uso, utilizzabile almeno 6 mesi.
Temperatura di rielaborazione del materiale	Minimo 20 °C fino a un massimo di 40 °C.
Applicazione	A uno o più strati, secondo ciascuna specifica. Spessore minimo dello strato 200 µm; Limite di subsidenza 500 µm per procedura di rivestimento (a 20 °C di temperatura del materiale).

Consumo teorico	spessore strato: asciutto	spessore strato: bagnato	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /kg
Per consigli di applicazioni specifici si prega di contattare Ceramic Polymer GmbH.	200 µm	200 µm	0,30	3,33
	500 µm	500 µm	0,75	1,33



### CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Alto contenuto solido
- Ottima resistenza chimica
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Surface tolerant
- Resistenza a temperature fino a 120°C (secondo il medium)
- Richiudibile secondo l'utilizzo, contenuto restante utilizzabile almeno per 6 mesi.
- Tempi di applicazione più brevi, processo di miscelatura omesso
- Rivestimento possibile in condizioni fredde (20 °C)
- Nella miscelatura vengono evitati errori
- Portabilità: dispenser leggero portatile

I dati riportati non sono specifiche, bensì valori indicativi calcolati in laboratorio. Gli utilizzi variano secondo ciascuna condizione.

### TRATTAMENTO PRELIMINARE DELLE SUPERFICI

Tutte le superfici da rivestire devono essere pulite, asciutte e prive di impurità. Prima di applicare il rivestimento tutte le superfici devono essere controllate e sottoposte al trattamento previsto dalla norma ISO 8504 : 2000. Rimuovere gli eventuali spruzzi di saldatura e levigare i cordoni di saldatura e gli spigoli vivi. Rimuovere olio e grasso secondo la specifica SSPC-SP1 utilizzando il lavaggio con solventi.

<b>Grado di purezza (Acciaio)</b>	In superfici che vengono immerse o ricoperte continuamente di liquidi, è necessario condurre una pulitura mediante granigliatura corrispondente a un grado di purezza di almeno SA 2,5 (ISO 8501 - 1:2007) o SSPC-SP10. La superficie deve presentare una ruvidità con spigoli vivi di >80 µm. Negli utilizzi in asciutto la superficie va preparata almeno secondo il grado di purezza SA1 (ISO 8501-1:2007) o SSPC-SP7. Per ulteriori informazioni contattare Chesterton International GmbH. Il materiale di rivestimento va applicato prima che il substrato in acciaio si ossidi. Nella conseguente ossidazione l'intera superficie ossidata va pulita nuovamente nella qualità succitata. Nella pulitura mediante granigliatura i difetti della superficie che si sono manifestati devono essere eliminati, riempiti o trattati in modo appropriato.
<b>Sottofondi in calcestruzzo</b>	Per raccomandazioni specifiche sulla preparazione del calcestruzzo, contattare Chesterton International GmbH.

### CONDIZIONI AMBIENTALI

La temperatura del substrato deve essere come minimo di 10°C. Le condizioni ambientali devono superare di almeno 3°C il punto di rugiada. L'umidità relativa dell'aria non deve superare l'85%. La temperatura e l'umidità relativa dell'aria devono essere misurate nelle immediate vicinanze del substrato.

### TEMPI DI ASCIUGATURA

Temperatura del substrato	Completamente secco	Stato di resistenza chimica	Tempi per la sovraverniciatura a spruzzo	
			Minimum	Maximum
20 °C	24 ore	7 giorni	5 ore	36 ore
25 °C	20 ore	6 giorni	5 ore	36 ore
30 °C	18 ore	5 giorni	3 ore	24 ore
40 °C	12 ore	4 giorni	2 ore	18 ore

### CONSERVAZIONE E IMBALLAGGIO

I contenitori devono essere conservati al fresco e all'asciutto a una temperatura inferiore a 35°C in un luogo sufficientemente ventilato. Conservare i contenitori ben chiusi.

<b>Dimensioni dell'imballaggio</b>	Cartuccia da 1,5 Kg. Contenuto totale 1000 ml nel rapporto della miscela concordato.
<b>Scadenza</b>	12 mesi, dopo la rottura il contenuto restante è conservabile per 6 mesi.

### GARANZIA DI QUALITÀ E ISPEZIONE

Per una qualità costante prendere in considerazione il piano di qualità e di ispezione di Chesterton International GmbH. Su richiesta possono anche essere fornite raccomandazioni sugli strumenti di controllo adatti.

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA SUI MATERIALI

Osservare le istruzioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori. Leggere attentamente le schede di sicurezza dei materiali prima dell'uso. La lavorazione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato nelle applicazioni industriali. Tenere lontano da scintille, fuoco e fonti di ignizione. Non fumare durante la lavorazione e nell'area di applicazione. Rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. Lavorare solo in un ambiente ben ventilato. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.

### ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Tutte le informazioni riportate in questa scheda del prodotto sono finalizzate alla descrizione del materiale e si basano su test di laboratorio e su valori empirici pratici riconducibili a casi normali. I valori effettivi, tuttavia, possono differire in caso di applicazioni specifiche per circostanze al di fuori della nostra sfera d'influenza. In particolare, le raccomandazioni relative alla lavorazione e all'utilizzo del prodotto presuppongono che quest'ultimo sia conservato e impiegato correttamente. In considerazione dei vari tipi di materiali e sottofondi utilizzati e delle diverse condizioni di lavoro, Chesterton International GmbH non fornisce alcuna garanzia sui risultati dei rivestimenti e non si assume alcuna responsabilità, per qualsiasi rapporto giuridico di sorta, derivante dalle presenti istruzioni o da una consulenza verbale. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità dei prodotti per lo scopo previsto. È fatto salvo il diritto di apportare modifiche alle specifiche del prodotto. I diritti di proprietà di terzi devono essere rispettati. Per il resto valgono le nostre condizioni generali di vendita e di fornitura. Fare sempre riferimento alla scheda del prodotto più recente; contattateci per richiedere la versione più aggiornata.